

diransa



Productos para el
Cuidado de Pisos

Floor Care Products

Productos para el Cuidado de Pisos

Floor Care Products

Producto Product	Sólidos (%) Solids (%)	TMFF (°C) MFFT (°C)	Tg (°C) Tg (°C)	pH pH	Viscosidad (mPa.s) Viscosity (mPa.s)	Descripción Description
POLIMEROS / POLYMERS						
THYON AKS	37	-	14	7.0	< 600	Emulsión álcali soluble. Mejora la nivelación en la formación de la película a temperatura ambiente o por secado forzado. También utilizada para formular recubrimientos temporarios álcali removibles. <i>Alkali soluble emulsion. It improves the balance in film formation at room temperature or by forced drying. Also used to formulate alkali-removable temporary coatings.</i>
THYON FC52	38	67	37	8.0	< 100	Polímero estireno acrílico metalizado utilizado para pisos de alto tránsito. Brinda excelente brillo y alta resistencia al desgaste. <i>Crosslinked acrylic styrene polymer used for high traffic floors. It provides excellent gloss and high wear resistance.</i>
THYON FC56	38	73	51	9.5	< 100	Polímero estireno acrílico metalizado. Mejora la resistencia al desgaste y no produce manchas por presencia de agua. <i>Crosslinked acrylic styrene polymer. It Improves the wear resistance and it does not produce stains in the presence of water.</i>
THYON FC59	33.5	64	51	7.5	< 50	Polímero estireno acrílico sin metalizar utilizado para pisos de alta performance. Brinda excelente brillo y no produce manchas por presencia de agua. <i>Acrylic styrene non-metallized polymer used for high performance floors. It provides excellent gloss and it does not produce stains in the presence of water.</i>
THYON FC61	38	61	50	7.5	< 100	Polímero estireno acrílico sin metalizar. Brinda excelente brillo y no produce manchas por presencia de agua. Además puede ser utilizado como sellador para pisos porosos. <i>Acrylic styrene non-metallized polymer. It provides excellent gloss and it does not produce stains in the presence of water. It can also be used as a sealer for porous floors.</i>
THYON FC65	37.5	77	52	9.5	< 100	Polímero acrílico metalizado. Aumenta la resistencia al desgaste, el brillo y la resistencia al agua. <i>Crosslinked acrylic polymer. It increases the wear resistance, gloss and water resistance.</i>
THYON FC66	37.5	65	57	7.5	< 100	Polímero estireno acrílico autoreticulable. No requiere metalización. Libre de APEO. <i>Self-crosslinkable acrylic styrene polymer. It does not require metallization. APEO free.</i>

Producto <i>Product</i>	Sólidos (%) <i>Solids (%)</i>	TMFF (°C) <i>MFFT (°C)</i>	Tg (°C) <i>Tg (°C)</i>	pH <i>pH</i>	Viscosidad (mPa.s) <i>Viscosity (mPa.s)</i>	Descripción <i>Description</i>
POLIMEROS / <i>POLYMERS</i>						
THYON FC70	33.5	68	43	6.5	< 50	Polímero estireno acrílico sin metalizar utilizado para pisos de alto tránsito. Brinda excelente brillo y alta resistencia al desgaste. <i>Acrylic styrene non-metallized polymer used for high traffic floors. It provides excellent gloss and high wear resistance.</i>
THYON FC94	40	43	-25	7.5	< 100	Polímero acrílico autoreticulable. No requiere metalización. Libre de APOE. <i>Self-crosslinking acrylic polymer. It does not require metallization. APEO free.</i>
DISPERSIONES DE CERAS POLIETILENICAS / <i>POLYETHYLENE WAX DISPERSIONS</i>						
THYON PW3	35	-	-	10.0	-	Emulsión de cera polietilénica de baja densidad. <i>Low density polyethylene wax emulsion.</i>
THYON PW7	25	-	-	10.0	-	Emulsión de cera polietilénica de alta densidad. <i>High density polyethylene wax emulsion.</i>

Producto <i>Product</i>	Sólidos (%) <i>Solids (%)</i>	Indice de Acidez <i>Acid Number</i>	Tg (°C) <i>Tg (°C)</i>	Descripción <i>Description</i>
RESINAS ALCALI SOLUBLES / <i>ALKALI SOLUBLE RESINS</i>				
THYON SR625	99	230	116	Resina acrílica sólida. Hidrosoluble en medio alcalino. Apariencia de brillo húmedo. <i>Solid acrylic resin. Water-soluble in alkaline media. Wet lock gloss.</i>
THYON SR630	99	215	108	Resina acrílica sólida. Hidrosoluble en medio alcalino. Alto brillo. <i>Solid acrylic resin. Water-soluble in alkaline media. High gloss.</i>
THYON SR750	>98	215	124	Resina acrílica sólida. Hidrosoluble en medio alcalino. Utilizada para pisos de alto tránsito y elevada resistencia al desgaste. <i>Solid acrylic resin. Water-soluble in alkaline media. Used for high traffic floors and high wear resistance.</i>

Nota: Estas propiedades son valores típicos y no deben ser interpretados como especificaciones.
Note: These properties are typical values and should not be interpreted as specifications.

